

# MOL Spinol 3

## adalékolt orsóolaj




A MOL Spinol 3 szerszámgépek és más berendezések nagysebességű orsócsapágyazásainak nagyteljesítményű prémium kenőolaja.

Oxidáció-, kopás- és korróziógátló adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj.

Magas szinten megvédi a fémszerkezeteket a korróziótól és rendellenes kopástól, kimagasló ellenállást mutat az oxidációval és hőbomlással szemben. Nem habzik, gyors levegő és vízelválást mutat, ennek köszönhetően megbízható üzemeltetés, hosszú olaj és berendezés élettartam érhető el.

### Alkalmazási terület



Fém- és famegmunkáló szerszámgépek nagy fordulatszámú orsóinak csapágjai

Finommechanikai szerkezetek, textilipari szövőgépek, ipari varrógépek

Nagyfordulatszámú orsók sikló- és gördülőcsapágjai

Ködkenő rendszerek

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés  
Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemeltetési költség  
Kisebb teljesítmény veszteség, magas szintű csapágyvédelem

Kiemelkedő hő- és oxidációs stabilitás

Magas üzemi hőmérséklet és nyomásviszonyok között is hosszútávon ellenáll az öregedési folyamatnak és üledékképződésnek

Kiváló korrózióvédő hatás

Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlétében is  
Hosszú gépelettartam, alacsony karbantartási költség

Alacsony viszkozitás

Kis belső súrlódás, energia-megtakarítás  
Fokozott hőelvezetés, kiváló hűtő hatás

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 3  
ISO-L-FC  
ISO-L-FD

### Minőségi jellemzők

| Minőségi jellemzők                                    | Tipikus értékek |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Színszám (ASTM-skála)                                 | L0,5            |
| Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]                  | 0,845           |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s] | 3,2             |
| Folyáspont [°C]                                       | -15             |
| Lobbanáspont (Cleveland) [°C]                         | 100             |
| Semlegesítési szám [mg KOH/g]                         | 0,58            |

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

# MOL Spinol 3

## adalékolt orsóolaj



### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 30°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006519 MOL Spinol 3 170KG

216,5L fém hordó

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu